



## BORAN CYNKU

Specyfikacja

<b>Skład (orientacyjny)</b>	<b>2ZnO.3B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3.5H<sub>2</sub>O</b>
<b>Numer C.A.S.</b>	1332-07-6
<b>Wygląd</b>	biały, amorficzny proszek
<b>Straty lotne w 105°C przez 1 H</b>	maks. 1,5 %
<b>Ciężar nasypowy</b>	0,35-0,6 gm/cm <sup>3</sup>
<b>Pozostałość na sicie 200 mesh (75μ)</b>	maks. 0,2 %
<b>Zawartość ZnO</b>	min. 37,0 %
<b>Zawartość B<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	min. 47,0 %

Strona główna [CHEM-LINK](#)